

Obchodní název	EN 6800 ACTIVÁTOR
Charakteristika	Tužidlo na kysličíkovém základu pro EN 4800 WASH PRIMER. Mísí se s EN 4800 v poměru 1:1
Obch. reference pro objednávku	888007310 – Activator 1L plechovka / 12 ks
Použití	Slouží jako základní nátěr na hliník, pozink, nerez a pozinkovaný plech (automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví a jiné).
Ředidlo	
Schnutí / 20°C	10 minut
Způsob aplikace	Stříkací pistole: tryska: 1,4 – 1,5 mm (max. 1,8 mm) Tlak: 3 – 4 atm.
Příklad nátěrového postupu	
A) Příprava podkladu B) Aplikace výrobku C) Následná operace	Holý povrch důkladně očistit, odmastit EN 7400 ANTISILIKONE. Natužit potřebné množství základu EN 4800 tužidlem EN 6800 ACTIVATOR v poměru 1:1. Dobře promíchat. Nastříkat jednu vrstvu. Jedna vrstva suchého filmu o síle 10 µm je dostatečná jak k vytvoření antikorozi ochrany, tak i základu pod další povrchovou úpravu. Po uschnutí jej můžeme bez broušení přestříkat jakýmkoliv lakovacím systémem. V případě potřeby tmelení polyesterovými tmely je zapotřebí určené místo nejdříve přestříkat akrylátovým plničem 3+1, 4+1 nebo 5+1.