

11 JET CLEAR UHS

Charakteristika: Rychleschnoucí bezbarvý lak UHS s vysokým obsahem pevných látek, s dokonalým rozlívem, krátkou dobou schnutí i bez přisušení. Je vysoce tixotropní. Odolný proti UV záření. Doporučuje se pro aplikace a následné schnutí při okolní teplotě. Aplikace a následné přisušení v boxu při 60°C může zhoršit jakost a konečný vzhled (doporučujeme delší dobu vytěkání mezi jednotlivými nástřiky).








Použití : Jet Clear UHS byl navržen pro opravy 1-5 dílů. Lze jej aplikovat na konvekční nebo vodouředitelné základní materiály.

Aplikace : Smíchejte komponent A+B objemově : 100 dílů laku (A) a 50 dílů tužidla (B) a poté důkladně promíchejte. Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm, ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.

Schnutí : okolo 4 hodin/20°C nebo po delší ventilaci po ukončení aplikace (**15 min!!**) je schnutí v boxu 15 min./ 60°C . Plně vytvrzený: po 24 hodinách.

POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18°C. Nízká teplota při aplikaci mění vlastnosti nátěru a prodlužuje čas plného vytvrzení.

Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydatnost: 8 m²/l
Odstín : transparentní VOC obsah < 420g/l

	Poměr tužení	Clar lak (A) 100% (objemově) Tužidlo (B) 50% (objemově)
	Aplikační viskozita	Zpracovatelnost : do 45 min. / 20°C 19 - 20 sec. Ford cup 4 / 20°C
	Stříkací pistole	Tryska : 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole. Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací techniky
	Aplikace	2 normální vrstvy
	Doba vytěkání	Tloušťka suchého filmu : 45-50 µm 7 – 10 min. / 20°C
	Doba schnutí	4 h / 20°C , 15 min./60 °C (před přisušením odvětrejte 15 minut !!) Plně vytvrzený po 24 h / 20°C
	Infra sušení	Krátké a střední vlny : 12 – 15 min

