

I1 2K AKRYL FILLER SOFT VHS 300 (5:1)

Akrylátový plnič 2K Acryl filler Soft VHS 300 je charakteristický vysokým stupněm plnění. Aplikuje se ve 2-4 silných vrstvách a vzhledem k velmi dobré vyrovnávací schopnosti nezpůsobuje problémy při broušení. Tixotropní vlastnosti, vysoká plnicí schopnost, krátký čas schnutí a snadné broušení dovolují použít plnič Soft VHS 300 i jako náhradu stříkacího tmelu. Tato přednost umožňuje zkrátit proces opravy a snížit i její náklady.








Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely. Po vytvrzení je dobře brouditelný strojně nebo ručně za sucha i za mokra.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s ředidlem v poměru 5:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8-2,5 mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 10 min./ 20°C (doba na vytékání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 2 vrstev 45 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500.

POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 °C a schnutí při pokojové teplotě

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,53 g/cm³ Odstín : šedý Vydatnost : 5 m²/l
VOC obsah :2004/42/IIB (540) 450g/l Obsah sušiny : 72%

| | | |
|---|-------------------------|--|
|  | Poměr tužení | Plnič (A) 100 (objemově) Tužidlo (B) 20 (objemově) |
|  | Viskozita | Zpracovatelnost: 45 min / 20°C 48-52 sec. Ford cup 4 / 20°C |
|  | Stříkací pistole | Tryska : 1,8 – 2,5 mm Vzduchová stříkací pistole, tlak vzduchu dle doporučení výrobce pistole |
|  | Aplikace | 2 – 4 normální vrstvy Tloušťka filmu : 200 - 300um |
|  | Doba vytékání | 10 min. / 20°C |
|  | Doba schnutí | 45 min./ 60°C |
|  | | Krátké a střední vlny : 12 – 15 min. |



Balení :

A 800ml + B 160 ml (tužidlo)

A 3500 ml + B 700 ml (tužidlo)

