

## 11 GLAS & ULTRA LIGHT (Super light putty with glass fibers)








**Charakteristika:** Super odlehčený tmel se skelným vláknem. Charakteristický svou krémovou konzistencí, která umožňuje nanášet vrstvy 2-4 mm s následným broušením jemnějšími papíry P120-P150. Odpovídající tvrdost tmelu eliminuje vytváření přechodů mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít GLAS & ULTRA LIGHT přímo pod plnič.

**Použití :** Pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových, pozinkovaných a sklolaminátových povrchů. Tmel je určen také pro rozsáhlejší opravy. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Nezanášá brusný papír. Má dobrou přilnavost k povrchu. Lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu.

**Aplikace:** Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

**POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

**Technická data :** Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota : 1,17 g/cm<sup>3</sup>. Odstín : světle žlutý/bílý zelený. VOC obsah : < 250g/l

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|    | <b>Čištění podkladu</b>            |   |
|   | <b>Poměr tužení</b>                | Glas & Soft – 100g<br><br>BPO hardener - 2 + 3g |
|  | <b>Zpracovatelnost</b>             | 4 – 5 min.                                      |
|  | <b>Doba schnutí</b>                | 16 – 30 min.                                    |
|  | <b>Ruční broušení</b>              | P120 - P320                                     |
|  | <b>Strojní broušení</b>            | P120 - P320                                     |
|  | <b>Skladujte na chladném místě</b> |   |

