

EXIN® EXCLUSIV

brilantně bílá, extra kryvá malířská barva

**Použití:**

Vodou ředitelná, otěruodolná malířská barva EXIN EXCLUSIV je určena na vyzrálé omítky a další minerální povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy. Barva se vyznačuje vysokou paropropustností, proto je vhodná i na sanační systémy. Je zdravotně nezávadná, vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu - školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Používá se pro klasické vnitřní nátěry. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení:

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení:

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadami aditiv.

Odstín

Vyrábí se v bílém odstínu.

Parametry barvy	
obsah netěkavých složek	58 %
vzhled	bílá viskózní kapalina
hustota	1530 kg/m ³

Parametry nátěru		
ekvivalentní difúzní tloušťka (S_d)	dle ČSN EN ISO 7783	< 0,03 m
činitel difuzního odporu (μ)	dle ČSN EN ISO 7783	cca 90 (při tloušťce suchého filmu 0,17 mm)
hustota difuzního toku (V)	dle ČSN EN ISO 7783	> 680 g/(m ² .d)
propustnost pro vodní páru	dle ČSN EN 1062-1	V1 (vysoká)
vzhled	dle ČSN EN 13 300	velmi matný
bělost (L^*)		97
zrnitost	dle ČSN EN 13 300	jemná
přidržitost	dle ČSN 73 2577	min 1 MPa
odolnost proti oděru za mokra	dle ČSN EN ISO 11998	třída 5 (není odolná)

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné, staré nátěry odstranit, na nové omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádrokarton a nové omítky penetrovat pomocí penetrátoru PENECO nebo PENECO NANO. Na savé podklady je možné aplikovat napouštěcí nátěr barvou zředěnou v poměru 0,3-0,5 l vody na 1 kg barvy. Pokud je podklad soudržný, málo nasávkavý a nesprašující, použití penetrace není potřeba. Případné nikotinové a jiné skvrny nejprve natřít izolační barvou ECOLOR BLOCK COAT. Při použití na stěny náchylné k růstu plísní lze do barvy EXIN EXCLUSIV přidat FungiSAN bezchlorový (postup viz TL výrobku).

EXIN[®] EXCLUSIV

brilantně bílá, extra kryvá malířská barva



Ředění

Barvu je možné ředit vodou do 10 % (0,1 l vody na 1 kg barvy). Pro zvýšení otěruodolnosti nátěru lze k ředění použít penetrátor PENECO ve stejném poměru (0,1 l PENECO na 1 kg barvy). Nadměrné ředění barvy snižuje kryvost a zhoršuje parametry barvy!

Aplikace

Barva EXIN EXCLUSIV je seřízena pro práci vysokotlakými stříkacími zařízeními. Je možné pracovat se štětcem nebo válečkem. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, další nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1-2 hodinách přetíratelný. Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +25 °C.

Způsob nanášení

Stříkáním lze HVLP, XVLP, Airless: např. řada strojů WAGNER

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm), bílý filtr, tlak 90-110 bar. Doporučujeme využití HEA technologie pro lepší a účinnější zpracování. Nižší prašnost a lepší atomizaci i při méně naředěné barvě oproti klasické airless trysce
- tryska TradeTip 3, rozměr 419 (0,48mm), bílý filtr, tlak 150-180 bar, opticky dobrý výsledek i při 150 bar. Lze zvolit i trysku TradeTip 3, rozměr 417 (0,43 mm)

Válečkem, štětkou

Spotřeba barvy

Cca 0,1-0,2 kg/m² v jedné vrstvě podle stavu podkladu.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

4; 7; 14 a 40 kg.

Datum revize: 15. 05. 2020