

Použití

Základní penetrační nátěr je určen jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými omítkovinami, např. ECOLOR R a ECOLOR O. Je možné i použití pod silikonové omítkoviny SILCOLOR RS, SILCOLOR OS, SILCOLOR ACTIVE LongLife a SILCOLOR O. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

Parametry

hustota	1420 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 50 %

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % lze omítkovinu na penetrační nátěr aplikovat po 4-6 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,18-0,25 kg/m² podle savosti podkladu.

Ředění

Penetrační nátěr je upraven pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

PENECO® O

Základní penetrační nátěr pod omítkoviny



Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Balení

5, 10 a 25 kg.

Datum revize: 4. 2. 2019